

## VERARBEITUNGSMERKBLATT

### Spezialkleber CSP

Mineralischer Kleber für Kälte-Stopp-System

Die hydraulisch abbindende (aushärtende) Spachtelmasse wird als Kleber zwischen der zu dämmenden Außenwand und der biozem Naturkorkplatte eingesetzt. Das hoch alkalische Milieu der Spachtelmasse ist gleichzeitig sicherer Schimmelschutz.

---

## PRODUKTBESCHREIBUNG

### Pulver + Wasserzugabe = Spezialkleber

biozem Spezialkleber besteht aus einer hochwertigen mineralischen Pulverkomponente, der unter Zugabe von Wasser eine Spachtelmasse ergibt.

- Geruchsneutral
- Schimmelabtötend
- Frei von Bioziden und Fungiziden
- Raumlufthygienisch
- Weichmacherfrei
- Hoch diffusionsfähig
- pH Wert 12
- Nassdichte 1,6 kg – 1 Liter
- Trockendichte 1,4 kg – 1 Liter
- Farbe altweiß

## VERWENDUNGSZWECK

Als Kleber zwischen Wand und der biozem Naturkorkplatte.

## UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Tapeten, Lacke, Farben, Kalkanstriche und Gipsputz bis zum tragfähigen mineralischen Untergrund entfernen. Tragfähige Dispersionsanstriche können verbleiben, müssen Aber zusätzlich mittels einer Stachelwalze geöffnet werden. Hohlliegender und minder fester Putz muss erneuert werden.

## REZEPTURANLEITUNG

### Grundrezeptur: 1 kg Pulver + 200 ml Wasserzugabe

Verpackung: 10 Liter Eimer = 10 kg Pulverkomponente + 2,0 Liter Wasserzugabe

Alternativanwendung:

Streich-, Rollmasse:

10 kg Pulverkomponente + 2,5 Liter Wasserzugabe

## MISCHVORGANG

Die angegebene Wassermenge (siehe Rezepturanleitung) zur Pulverkomponente geben. Wasser und Pulverkomponente mit Bohrmaschine und Flügelrührwerk gut knollenfrei vermischen.

**Mischung ca. 15 Minuten sumpfen (ruhen) lassen.**

**Hiernach nochmals gut durchmischen und erst dann verarbeiten.**

## VERARBEITUNGSZEIT

Das angerührte Fertigprodukt erhärtet nicht durch Luft, sondern durch Feuchtigkeitsaufnahme (hydraulisch abbindend).

**Verarbeitungszeit bei 20°C Umgebungstemperatur ca. 2 Stunden** (bei niedrigen Temperaturen verlängert sich – bei höheren Temperaturen verringert sich die Zeit).

## ANWENDUNGSHINWEIS

### 1.Arbeitsgang:

Bei stark saugendem Untergülden (Putzflächen) biozem C 30 Voranstrich verwenden.

### 2. Arbeitsgang:

CSP Spachtel mit **Zahnpachtel (10 mm Rillentiefe)** auf die mit C 30 Voranstrich vorbehandelte Putzfläche auftragen.

Die Größe der zu spachtelnden Wandfläche muss 10 % größer als die Korkplatte(500mm x 1000mm) sein. Die Korkplatte ca. 100 mm versetzt auf die vorgespachtelte Putzfläche drücken und dann in die gewünschte Position schieben. Anschließend per Hand oder Gummihammer die Korkplatte verklopfen, um eine hohlraumfreie Verlegung zwischen Wand und Korkplatte sicherzustellen.

Praxisverbrauch alte Putzflächen: **CSP Spezialkleber 4-5 kg/m<sup>2</sup>**

### Alternativanwendung:

Die CSP Spachtelmasse kann, wenn die Wasserzugabe erhöht wird, als Streich bzw. Rollmasse, insbesondere bei der Verklebung von biozem Naturkorkdämmstreifen für Wandübergangsflächen und Fensterlaibungen eingesetzt werden. Hier empfiehlt es sich beides, Dämmstreifen und Wandfläche mit der Streich bzw. Rollmasse einzustreichen, um ein sicheres und hohlraumfreies Verkleben der biozem Naturkorkdämmstreifen sicherzustellen.

## VERARBEITUNGSWERKZEUG

Zahnpachtel 10 mm Rillentiefe, Rolle oder Pinsel

## VERARBEITUNGSTEMPERATUR

Nicht unter +5 °C

## GERÄTEREINIGUNG

Mit Wasser

## LAGERUNG

Pulverkomponente geschlossen 24 Monate trocken lagern

## UMWELT

Material kann im ausgehärteten Zustand auf einer Hausmüldeponie entsorgt werden.

## GEFAHR UND SICHERHEITSMABNAHMEN

Nicht als Gefahrstoff eingestuft.

Wie bei Zementprodukten. Unter Verschluss und für Kinder unzugänglich aufbewahren. Bei Berührung mit den Augen gründlich mit Wasser abspülen. Beschmutzte, Getränkte Kleidung ist vom Körper zu entfernen. Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.

**Anmerkung:** Die in dieser Liste gemachten Angaben erfolgen aufgrund unserer Erfahrungen nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Sie sind auf die jeweiligen Bauobjekte und die besonderen Beanspruchungen abzustimmen. Dies vorausgesetzt, haften wir für die Richtigkeit unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen. Von den Angaben unserer Merkblätter abweichende Empfehlungen unserer Mitarbeiter sind für uns nur verbindlich, wenn sie schriftlich bestätigt werden.

Verarbeitungsmerkblatt Spezialkleber CSP in der Version November 2016. Bei überarbeiteter Neuauflage werden die bisherigen Angaben ungültig und dürfen nicht mehr verwendet werden.